



## Aura ГФ021

Універсальна алкідна ґрунтовка

✓ Ефективний захист



Опис	
Властивості	Універсальна алкідна ґрунтовка з антикорозійним ефектом. Готова до застосування. Містить спеціальні наповнювачі, що захищають металеві поверхні від корозії. Забезпечує високоміцне з'єднання лакофарбових матеріалів з офарбленою поверхнею, попереджаючи їхнє відшарування. Покриття витримує температуру від -50°C до +60°C. Отримано гігієнічний висновок МОЗ України.
Призначення	Для ґрунтування металевих поверхонь для їхнього захисту від корозії перед нанесенням різних емалей і інших лакофарбових матеріалів (крім нітроцелюлозних). Також можна використовувати й для ґрунтування дерев'яних поверхонь. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.
Типи поверхонь для нанесення	По нових або раніше пофарбованих металевих і дерев'яних поверхнях.
Стандарти якості	✓
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Перед ґрунтуванням поверхню очистити від пилу, бруду, масел, жиру, окалини й ін. Іржу видалити механічно або обробити перетворювачем іржі. Фарбу, що відшарується, видалити шкребком або змивкою для фарби. Западини й нерівності вирівняти шпаклівкою. Всю поверхню зачистити шліфувальною шкуркою й знежирити розчинником.
Нанесення	Перед застосуванням ґрунтовку ретельно перемішати. Наносити за температури поверхні, ґрунтовки й повітря від +5°C до +35°C, відносної вологості повітря менш 80%. Не рекомендується фарбування під час дощу й туману. Для утворення міцного захисного покриття ґрунтовку рекомендується наносити в 2 шари із проміжним сушінням між шарами.
Колір	Готові кольори відповідно до каталогу.
Колерування	

Витрата	9-12 м <sup>2</sup> /кг на один шар Витрата також залежить від типу й підготовки поверхні.
Час висихання	Кожного шару ґрунтовки за температури (20±2)°С не більше 24 годин. На висихання впливають температура, відносна вологість повітря і товщина плівки.
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач. В разі нанесення розпилювачем до ґрунтовки додати розріджувач (уайт-спірит, сольвент, скипидар або їхня суміш 1:1) до 20% за об'ємом.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити уайт-спіритом, а потім теплою водою з мийним засобом. Засохла ґрунтовка очищається механічно.
Склад	Суміш пігментів і функціональних добавок у розчині алкідного лаку.
<b>Додаткова інформація</b>	
Морозостійкість	Морозостійка..
Гарантійний термін зберігання	12 місяців.
Умови зберігання	Зберігати й транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від -40°С до +40°С. Березти від дії вологи, нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Берегти від вогню! Містить уайт-спірит. Пожежонебезпечна. Зберігати в місцях, недосяжних для дітей. Уникати влучення в очі й на шкіру. Під час проведення фарбувальних робіт, а також після їхнього закінчення необхідно ретельно провітрити приміщення. Для захисту рук застосовувати гумові рукавички, під час фарбування розпилювачем використовувати респіратор.
Утилізація	Не виливати в каналізацію, водойму й на ґрунт. Залишки продукту й тару здати на місце збору шкідливих відходів.
Об'єм/маса	0,9 кг - 2,8 кг