



Condor Haus Proff 3

Високоякісна фарба для стель та стін

- ✓ Матова (блиск 3)
- ✓ Відмінна покривність
- ✓ Стійка до миття (2 клас за EN 13300)



Опис	
Властивості	<p>Інтер'ерна акрилатна матова фарба з високими малярськими характеристиками для стін і стель.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Має підвищену покривність. ✓ Має високу адгезію і легко розподіляється по поверхні, забезпечуючи малі витрати при збереженні високої покривності. ✓ Утворює абсолютно матове покриття, яке приховує погіршеності нанесення і нерівності поверхні. ✓ Стійка до миття (2 клас стійкості до мокрого стирання згідно з DIN EN 13300). ✓ Остаточну стійкість до вологого прибирання покриття набуває через 3-4 тижні. ✓ Паропроникна. ✓ Вміст ЛОС (леткі органічні сполуки) відповідає директиві Європейського Союзу 2004/42/ЄС. ✓ Максимально допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа а) 30 g/L (2010). Максимальний вміст ЛОС в продукті max 30 g/L.
Призначення	Інтер'ерна акрилатна фарба для стель та стін всередині приміщень з нормальними експлуатаційними вимогами і нормальною вологістю: житлові та офісні приміщення, спальні, вітальні тощо.
Типи поверхонь для нанесення	Застосовується по нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними або алкідними фарбами основах: бетону, газобетону, силікатній цеглі, зашпакльованих або обштукатурених поверхнях, ДВП і ДСП, а також гіпсокартону. Підходить для фарбування структурних поверхонь і шпалер різних типів.
Стандарти якості	<p>КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО СТАНДАРТУ ДСТУ EN 13300:2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Декорування. • Тип зв'язувального: співполімерна акрилова смола. • Глибоко-матова. • Дрібнозерниста. • Стійкість до мокрого стирання: 2 клас. • Коефіцієнт контрастності (базаА): 3 клас. Норма укриття поверхні матеріалом: 7-12 м²/л на одношарове покриття.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	<p>Нефарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцного матеріалу, що відшаровується, бруду і пилу. Крейдяну і вапняну побілку слід повністю видалити. Нерівності, тріщини і вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою. Схильні до утворення цвілі поверхні перед фарбуванням повинні бути оброблені засобом Biotol (або Biotol spray). Нерівномірно вбираючі поверхні заґрунтувати водно-дисперсійної ґрунтовкою ТМ Eskaro або ТМ Condor.</p> <p>Пофарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцної фарби, що відшаровується, бруду і пилу. За потреби поверхню знежирити 3-5% розчином соди, промити водою і висушити. Нерівності, тріщини і вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою. Раніше пофарбовані алкідною фарбою або</p>

	емаллю поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити наждачним папером до шорсткості і очистити від пилу, що утворився. Нерівномірно вбираючі поверхні заґрунтувати водно-дисперсійною ґрунтовкою TM Eskaro або TM Condor.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу перемішати. Наносити валиком, пензлем або розпилювачем (включаючи безповітряний спосіб) в 1-2 шари. Для розпилення під високим тиском застосовувати сопло 0,017"-0,021". За потреби, для нанесення першого (ґрунтувального) шару фарбу можна розвести водою не більше ніж 10% за об'ємом. Роботи проводити за температури навколишнього повітря та основи від +5°C до +30°C. Другий шар фарби наносити не раніше ніж через 2 години після нанесення першого. Увага! Покриття набуває остаточний колір після висихання фарби.
Догляд за пофарбованою поверхнею	Протягом 3-4 тижнів з моменту нанесення фарби, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість, звертайтеся з поверхнею обережно. Для очищення використовуйте м'які губки і ганчірки. Сильне тертя може зробити поверхню глясовою. Для миття рекомендуємо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки і щітки. Для видалення цвілі використовуйте Biotol і Biotol Spray.
Колір	Біла (База А).
Тонування	Машинне тонування за системою Eskarocolor – понад 8000 відтінків в пастельні (база А) тони. Ручне тонування барвниками-фарбами TM Aura, TM Condor.
Витрата	7-12 м ² /л на один шар. Витрата фарби залежить від типу і підготовки поверхні.
Час висихання	30 хвилин - від пилу. Наступний шар можна наносити через 2 години за температури +20 °C і відносної вологості повітря 65%. Час висихання відповідно збільшується за температури нижче +20 °C.
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач.
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою. Засохла фарба очищається механічно.
Склад	Співполімерна акрилова дисперсія, пігменти, наповнювачі, вода, добавки. UA граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/а): 30 г/л. Ця продукція містить max 30 г/л ЛОС.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморозувати.
Гарантійний термін зберігання	36 місяців від дати, зазначеної на упаковці.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній герметично закритій упаковці за температури від +5°C до +35°C. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі промити водою. Фарба пожежо- і вибухобезпечна.
Утилізація	Залишки висохлої фарби підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	1 л (1,35 кг), 2,5 л (3,4 кг), 5 л (6,7кг), 10 л (13,5 кг)
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №04 від 23.09.2024.	