

## Aura STARK

Емаль алкидная универсальная



- ✓ Расход до 12м²/кг
- ✓ Надежная защита
- ✓ Насыщенные цвета



Опис	
Свойства	<p>Емаль алкидная для наружных и внутренних работ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Высокая укрывистость.</li> <li>✓ Легкое нанесение.</li> <li>✓ Экономный расход.</li> <li>✓ Надёжная защита окрашенной поверхности от атмосферных и механических воздействий.</li> <li>✓ Придает поверхности хорошие декоративные свойства.</li> <li>✓ Легко наносится и растекается, образуя равномерное покрытие с прекрасными декоративными свойствами.</li> <li>✓ Получено гигиеническое заключение МОЗ Украины.</li> </ul>
Назначение	<p>Емаль STARK алкидная предназначена для наружных и внутренних работ. Применяется для окраски изделий из черных металлов (сталь, чугун), а также для деревянных изделий (дверей, оконных переплетов и пр.). Не рекомендуется применять для окрашивания оцинкованных поверхностей, цветных металлов и нержавеющей стали.</p>
Типы поверхностей для нанесения.	Новые или ранее окрашенные металлические и деревянные поверхности
Стандарты качества	
Технические характеристики	
Подготовка поверхности.	<p><b>Деревянные поверхности.</b> Новую поверхность необходимо зашлифовать, удалить пыль и грязь. Поверхность необходимо загрунтовать деревозащитной грунтовкой. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от отслоившихся слоев краски и загрязнений. Путем шлифования придать поверхности шероховатость, удалить пыль и при необходимости загрунтовать деревозащитной грунтовкой.</p> <p><b>Металлические поверхности.</b> Новую поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и ржавчины, обезжирить и загрунтовать соответствующей грунтовкой с антикоррозионными свойствами.</p>

	Ранее окрашенная поверхность должна быть очищена от отслоившихся слоев краски, ржавчины и окислы. Зашлифовать, удалить пыль и жировые загрязнения. При необходимости загрунтовать соответствующей грунтовкой с антикоррозионными свойствами
Нанесение	Перед применением эмаль тщательно перемешать. При наличии поверхностной плёнки, её необходимо удалить. В случае необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом. Степень разбавления – 5-15% от массы эмали и зависит от типа рабочего инструмента. Наносить при температуре поверхности, эмали и воздуха от +5°C до +35°C, относительной влажности воздуха менее 80%. Не рекомендуется окрашивание во время дождя и тумана. Для образования прочного защитного покрытия эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя. Перед нанесением следующего слоя убедиться, что предыдущий слой полностью высох.
Цвет	Готовые цвета согласно каталога.
Расход	80-180 г/м <sup>2</sup> при однослойном нанесении. На расход влияет тип поверхности и ее подготовка, а также цвет эмали.
Время высыхания	Время высыхания 1 слоя при температуре +20°C и относительной влажности 65% не менее 24 ч. На скорость высыхания влияет температура, относительная влажность воздуха и толщина пленки.
Рабочие инструменты	Кисть, валик или распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть уайт-спиритом, а затем теплой водой с моющим средством. Засохшая эмаль очищается механически.
Состав	Суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением уайт-спирита и функциональных добавок.
<b>Дополнительная информация</b>	
Морозостойкость	Морозостойкая
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Гарантийный срок хранения 24 месяца от даты, указанной на упаковке. Хранить и транспортировать в оригинальной герметично закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и попадания прямых солнечных лучей. Не боится мороза.
Меры предосторожности	Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания в глаза и на кожу. Для защиты рук применять резиновые перчатки, при окраске распылителем использовать респиратор. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. <b>Береечь от огня!</b>
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоем и на почву. Закрытую тару с остатками продукта утилизировать в организованных местах сбора бытовых отходов.
Масса	0,9 кг - 2,8 кг
<p>Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a></p>	
Редакция Технического описания №01 от 15.02.2019.	