



Aura STARK

Грунтовка алкидная антикоррозионная

- ✓ Расход 12 м²/кг
- ✓ Быстро высыхает
- ✓ Надежная защита



Описание	
Свойства	<p>Грунтовка ГФ-021</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Защищает металлические поверхности от коррозии. ✓ Обладает отличной адгезией (сцеплением) к материалу основания и к слоям эмали, нанесённых поверх грунтовки. ✓ Уменьшает расход эмали и продлевает срок службы лакокрасочного покрытия. ✓ Получено гигиеническое заключение МОЗ Украины.
Назначение	Грунтовка STARK предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей перед нанесением алкидных эмалей. Для внутренних и наружных работ.
Типы поверхностей для нанесения	По новым или ранее окрашенным металлическим и деревянным поверхностям.
Стандарты качества	
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Деревянные поверхности. Новая поверхность. Неровности выровнять соответствующей шпаклевкой по дереву. Поверхность зашлифовать мелкозернистым наждачным полотном. Очистить от пыли, грязи и жира. Ранее окрашенная поверхность. Отслаивающуюся краску удалить скребком или смывкой. Неровности выровнять шпаклевкой по дереву. Зашпаклеванные участки зашлифовать мелкозернистым наждачным полотном. Поверхность должна быть сухой и очищенная от пыли. Металлические поверхности. Новая поверхность. Необходимо очистить от пыли, грязи, ржавчины и окалины. Поверхность должна быть сухой, обезжиренной. Ранее окрашенная поверхность. Необходимо очистить от отслоившихся слоев краски, ржавчины, загрязнений и окалины. Поверхность необходимо зашлифовать, очистить пыль и обезжирить.</p>
Нанесение	Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать. Грунтовку при необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом. Степень разбавления составляет 5-10% в зависимости от рабочего инструмента. Для образования прочного

	защитного покрытия грунтовку рекомендуется наносить в 2 слоя с промежуточной сушкой между слоями не менее 15 часов. Наносить при температуре поверхности, эмали и воздуха от +5°C до +35°C, относительной влажности воздуха менее 80%. Не рекомендуется окрашивание во время дождя и тумана.
Цвет	Готовые цвета согласно каталогу.
Расход	80-120 г/м ² на один слой. На расход грунтовки влияет тип поверхности и ее подготовка, а также цвет грунтовки.
Время высыхания	Время высыхания 1 слоя при температуре +20°C и относительной влажности 65% не менее 15 ч. На скорость высыхания влияет температура, относительная влажность воздуха и толщина пленки. Последующие слои краски наносить после полного высыхания грунтовки.
Рабочие инструменты	Наносить кистью, валиком или распылителем.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть уайт-спиритом, а затем теплой водой с моющим средством. Засохшая грунтовка очищается механически.
Состав	Суспензия пигментов, наполнителей и функциональных добавок в растворе алкидного лака.
Дополнительная информация	
Морозостойкость	Является.
Гарантийный срок хранения	Гарантийный срок хранения 24 месяца от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в оригинальной герметично закрытой таре. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямого огня, а также от попадания прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания в глаза и на кожу. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки, при окраске краскораспылителем использовать респиратор. Беречь от огня!
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоем и на почву. Остатки продукта и тару утилизировать в организованных местах сбора бытовых отходов.
Масса	0,9 кг - 2,8 кг
<p>Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua</p>	
Редакция Технического описания №01 от 15.02.2019.	