



## Dekogrund 16

Адгезійна універсальна ґрунтовка

- ✓ Під структурні матеріали.
- ✓ Для систем «мокрого» утеплення.
- ✓ Зимова консервація фасадів.
- ✓ З кварцовим наповнювачем.



### Опис

Властивості	<p>Універсальна ґрунтовка з кварцовим наповнювачем для подальшого нанесення структурних матеріалів.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Зміцнює поверхню.</li> <li>✓ Збільшує адгезію структурних матеріалів до основи завдяки створенню міцної шорсткої структурної поверхні з дрібним рисунком.</li> <li>✓ Значно полегшує і здешевлює нанесення й моделювання фінішних структурних матеріалів.</li> <li>✓ Спрощує процес формування рисунка структурних декоративних штукатурок.</li> <li>✓ Полегшує нанесення «рідких» шпалер.</li> <li>✓ Має гарні паропроникність і водостійкість.</li> <li>✓ При застосуванні ґрунтовки на зовнішніх поверхнях знижується загальна водовібрна здатність основи, тому що вода, яка проникає через дефектні ділянки структурної штукатурки, затримується ґрунтувальним шаром.</li> <li>✓ Перешкоджає появі плям на поверхні штукатурок, зумовлених особливостями основи.</li> <li>✓ Не має неприємного запаху.</li> <li>✓ Для внутрішніх та зовнішніх робіт.</li> </ul> <p><b>КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТОМ ДСТУ EN 1062-1:2012.</b> ДСТУ EN 1062-1:2012   E4   S2   V2   W2   A0   C0.</p>
Призначення	Застосовується як адгезійне покриття для подальшого нанесення мінеральних штукатурок, дисперсійних акрилових штукатурок і шпаклівок, структурних фарб, «рідких» шпалер, а також для підготовки захисно-армувальних шарів (в системах «мокрої» теплоізоляції) під фінішну обробку. Може використовуватися для зимової консервації оштукатурених фасадів. Застосовується на будь-які мінеральні основи (бетон, цементно-вапняні, цементно-піщані штукатурки, цегла, захисно-армувальні шари в системах «мокрої» теплоізоляції тощо).
Типи поверхонь для нанесення	<p><b>Внутрішні та зовнішні роботи:</b> Будь-які мінеральні основи: бетон, цементно-вапняні, цементно-піщані штукатурки, цегла, захисно-армувальні шари в системах «мокрої» теплоізоляції тощо.</p> <p><b>Внутрішні роботи:</b> Гладкі, міцні нові та раніше пофарбовані емалевою або олійною фарбою основи: гіпсокартон, тверді волокнисті плити, ДСП, фанера та інш.</p>
Стандарти якості	ДСТУ EN 1062-1:2012

Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Поверхня має бути сухою, чистою, міцною. Забруднення, відшарування, неміцні ділянки, що обсипаються, і речовини, що знижують адгезію ґрунтовки до основи (висоли, пил, жири, мастила тощо), ретельно видалити. Тріщини та вибоїни розширити й закрити відповідним ремонтним розчином або шпаклівкою. Неміцні, пористі поверхні або поверхні, що порошать, перед нанесенням Condor Dekogrund 16 обробити зміцнювальною проникною ґрунтовкою TM Condor або TM Eskaro. Металеві частини обробити антикорозійною ґрунтовкою. Поверхню, раніше пофарбовану емалевою чи олійною фарбою, зашкурити, очистити від покриття, що відшаровується, і пилу, що утворився. Свіжі вапняно-цементні поверхні слід витримати перед ґрунтуванням не менше одного місяця. Місяця на фасаді, уражені цвіллю або мохом, треба ретельно очистити механічно, обробити засобом TM Eskaro BIOTOL (або BIOTOL Spray) і висушити.
Нанесення	Перед застосуванням перемішати. Перед ґрунтуванням великих площ тонованою ґрунтовкою змішати достатню кількість ґрунтовки в одній ємності. Наносити за температури навколошнього повітря й основи вище від +10°C до 30°C в 1 шар поролоновим або хутряним валиком, пензлем.
Колір	Білий (База А).
Тонування	За системою Eskarocolor або барвниками-фарбами ТМ Aura (не більше 2% за об'ємом). Внаслідок використання в ґрунтовці натуральних наповнювачів можливі незначні коливання колірного тону, тому на суміжних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї партії або заздалегідь змішати в одній ємності матеріали з різних партій.
Витрата	До 5 м <sup>2</sup> /л (до 3,5 м <sup>2</sup> /кг) на один шар. Витрата залежить від методу нанесення.
Час висихання	За температури +20°C і відносної вологості повітря 65%: суха на відлип через 2 години; готові водно-дисперсійні структурні штукатурки та структурні фарби можна наносити через 24 години; мінеральні цементні «сухі» штукатурки можна наносити через 5 діб. За більш низької температури та високої вологості повітря час висихання збільшується.
Робочі інструменти	Поролоновий структурний валик, хутряний валик, пензель.
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою. Засохла ґрунтовка очищається механічно.
Склад	Співполімерна акрилова дисперсія, пігмент, кварцовий пісок, наповнювачі, функціональні добавки, вода. UA граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. A/7): <30 g/l (г/л). Ця продукція містить max 1 g/l (г/л) ЛОС.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	36 місяців від дати, що вказана на упаковці.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній герметично закритій упаковці за температури від +5 °C до +35 °C. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, у робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання в очі промити водою. Ґрунтовка пожежо- і вибухобезпечна.
Утилізація	Залишки висохлої ґрунтовки підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	3,6 кг, 14,4 кг
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтуються на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказанним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція. Сложивач мусить ретельно перевірити продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Сложивача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Сложивачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Сложивачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a>.</p>	

