



Aura Luxpro 3

Фарба для високоякісного оздоблення стель та стін

- ✓ Абсолютно матова
- ✓ Відмінна покривність
- ✓ Антиблікова
- ✓ Стійка до миття (2 клас)



Опис	
Властивості	Інтер'єрна акрилатна матова фарба з високими малярськими характеристиками для стін і стель. ✓ Має підвищену покривність. ✓ Має високу адгезію. ✓ Легко розподіляється по поверхні, забезпечуючи малі витрати при збереженні високої покривності. ✓ Після висихання утворює абсолютно матове покриття (ступінь блиску 3), яке приховує погрішності нанесення і нерівності поверхні. ✓ Стійка до миття (2 клас стійкості до мокрого стирання за DIN EN 13300). ✓ Остаточну стійкість до вологого прибирання покриття набуває через 3–4 тижні. ✓ Паропроникна.
Призначення	Інтер'єрна акрилатна фарба для стель і стін усередині приміщень із нормальними експлуатаційними вимогами й нормальною вологістю: житлових та офісних приміщень, спальень, вітальнь тощо.
Типи поверхонь для нанесення	Застосовується по нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними або алкідними фарбами основах: бетону, газобетону, силікатній цеглі, зашпакльованих або обштукатурених поверхнях, ДВП і ДСП, а також гіпсокартону. Підходить для фарбування структурних поверхонь і шпалер різних типів.
Стандарти якості	КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТОМ ДСТУ EN 13300:2024. ✓ Декорування. ✓ Тип зв'язувального: співполімерна акрилова смола. ✓ Глибокоматова. ✓ Дрібнозерниста. ✓ Стійкість до мокрого стирання: 2 клас. ✓ Коефіцієнт контрастності 3 клас. Норма покриття поверхні матеріалом: 7–12 м²/л на одношарове покриття.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Нефарбовані поверхні. Очистити поверхню від неміцного матеріалу та матеріалу, що відшаровується, бруду й пилу. Крейдову та вапняну побілку повністю видалити. Нерівності, тріщини та вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою. Поверхні, схильні до утворення цвілі, перед фарбуванням повинні бути оброблені засобом Biotol (або Biotol

	spray). Нерівномірно вбираючи поверхні заґрунтувати водно-дисперсійною ґрунтовкою TM Eskaro або TM AURA. Пофарбовані поверхні. Очистити поверхню від неміцної фарби та фарби, що відшаровується, бруду й пилу. За необхідності поверхню знежирити 3–5% розчином питної соди, промити водою й висушити. Нерівності, тріщини та вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою. Раніше пофарбовані алкідною фарбою або емаллю поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити наждачним папером до шорсткості і очистити від пилу, який утворився. Нерівномірно вбираючи поверхні заґрунтувати водно-дисперсійною ґрунтовкою TM Eskaro або TM AURA.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу перемішати. Наносити валиком, пензлем або розпилювачем (включаючи безповітряний спосіб) в 1–2 шари. Для розпилювання під високим тиском застосовувати сопло 0,017–0,021". За необхідності для нанесення першого шару (для ґрунтування) фарбу можна розбавити водою не більше ніж 10% за об'ємом. Роботи проводити за температури навколишнього повітря й основи від +5 до +30 °C. Другий шар фарби наносити не раніше ніж через 2 години після нанесення першого. Увага! Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби.
Колір	Біла (База А).
Тонування	Машинне тонування за системою Eskarocolor у пастельні тони — більш 8000 відтінків. Ручне тонування водорозріджуваними барвниками-фарбами TM Aura.
Витрата	7-12 м²/л на один шар. Витрата фарби залежить від типу й підготовки поверхні.
Час висихання	30 хвилин — від пилу. Наступний шар можна наносити через 2 години за температури +20°C і відносної вологості повітря 65%.
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою. Засохла фарба очищується механічно.
Склад	Співполімерна акрилова дисперсія, пігменти, наповнювачі, вода, добавки. UA граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/а): 30 g/l (г/л). Ця продукція містить max 30 g/l (г/л) ЛОС.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати.
Гарантійний термін зберігання	36 місяців.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від +5°C до +35°C. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавичках. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання в очі промити водою. Фарба пожежо- та вибухобезпечна.
Утилізація	Залишки висохлої фарби підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	0,95 л (1,35 кг), 2,85 л (4,05 кг), 4,75 л (6,75 кг), 9,5 л (13,5 кг)
Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.	
Редакція Технічного опису №04 від 31.01.2025.	