



Aura ЛАК

Алкідно-уретановий лак
Паркетний

- ✓ Глянсовий
- ✓ Зносостійкий
- ✓ Для внутрішніх робіт



| Опис | |
|---------------------------------------|---|
| Властивості | <p>Алкідно-уретановий паркетний лак.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Готовий до застосування. ✓ Висока адгезія до поверхні. ✓ Легко наноситься і розтікається, утворюючи рівномірне покриття з прекрасними декоративними властивостями. ✓ Економна витрата. ✓ Швидко висихає. ✓ Утворює тверду і еластичну плівку. ✓ Надійно захищає від механічних впливів. ✓ Зносостійкий, стійкий до стирання і багаторазового миття з мийними засобами. ✓ Надовго зберігає блиск поверхні. ✓ Підкреслює природний рисунок деревини. ✓ Відмінне співвідношення ціни і якості. ✓ Отримано гігієнічний висновок МОЗ України. <p>Блиск: глянсовий.</p> |
| Призначення | Паркетний лак призначений для захисно-декоративної обробки паркетних і дерев'яних підлог і інших виробів з деревини, що експлуатуються усередині приміщень. |
| Типи поверхонь для фарбування | Паркет, дерев'яні підлоги і поверхні, вироби з деревини, ДВП, ДСП. |
| Стандарти якості | ✓ |
| Технічні характеристики | |
| Підготовка поверхні перед фарбуванням | Нефарбована поверхня: дерев'яну поверхню поциклювати, відшліфувати дрібнозернистим наждачним папером, очистити від бруду і деревної пилу. Раніше пофарбована поверхня: залишки мастики і фарбу, що відшаровується, видалити скребком або змивкою. Поверхню ретельно вимити і висушити. Перед нанесенням на поверхні з дерева, ДВП і ДСП рекомендується нанести ґрунтувальний шар лаком, розведеним на 20% уайт-спіритом. |
| Нанесення | Лак перемішати перед застосуванням. За необхідності додати до 10% уайт-спіриту. Температура поверхні, лаку і повітря повинна бути не нижче +5°C і не вище +35 °C, відносна вологість повітря менше 80%. Вологість деревини - не більше 20%. Для |

| | |
|---------------------------------|--|
| | утворення міцного захисного покриття лак наносити в 2-3 шари. При нанесенні на деревину після висихання першого шару поверхню необхідно злегка відшліфувати дрібнозернистим наждачним папером, видалити деревний пил. Кожний наступний шар наносити після повного висихання попереднього. |
| Догляд до пофарбованої поверхні | Уникати застосування мийних засобів і сильного очищення свіжолакованої поверхні, тому що покриття набуває своїй остаточній твердості й стійкості протягом одного місяця після фарбування. За необхідності для очищення покриття в даний період можна застосувати легке очищення вологою м'якою тканиною. Приблизно через місяць після лакування готове покриття можна очищати нейтральними (рН 6-8) мийними засобами за допомогою м'якої тканини або губки. Після очищення поверхні необхідно ретельно вимити чистою водою й висушити. |
| Робочі інструменти | Наноситься пензлем, валиком або розпилювачем. Для розпилення під високим тиском застосовувати сопло 0,009" - 0,013" (0,230 - 0,330 мм). |
| Очищення інструментів | Після закінчення робіт інструменти очистити уайт-спіритом, а потім теплою водою з мийним засобом. |
| Колір | Безкольоровий. |
| Колерування | |
| Витрата | 60-80 г/м2 на один шар. Витрата лаку залежить від типу і підготовки поверхні і ступеня розведення. |
| Час висихання | Кожного шару - не більше 12 годин (за температури повітря 20±2 °С). На висихання впливають повітрообмін, відносна вологість повітря, температура, товщина плівки. Поверхні, покриті лаком, можна експлуатувати з максимальним навантаженням через 7 діб після висихання останнього шару. |
| Склад | Розчин алкідно-уретанової смоли, уайт-спірит, функціональні добавки. |
| Додаткова інформація | |
| Морозостійкість | Є морозостійким. |
| Гарантійний термін зберігання | 12 місяців. |
| Умови зберігання | Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури нижче +40 °С. Берегти від дії вологи, нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. |
| Запобіжні заходи | Містить уайт-спірит. Пожежонебезпечний і токсичний. Берегти від вогню! Шкідливо, при проковтуванні може викликати пошкодження легенів. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Уникати вдихання парів розчинника. Уникати попадання на шкіру. Працювати в респіраторі, в добре провітрюваному приміщенні. В випадку проковтування лаку не викликати блювоту, негайно звернутися до лікаря, пред'явити упаковку або етикетку лаку. |
| Утилізація | Не виливати у каналізацію, водойми і на ґрунт. Суху порожню тару утилізувати як побутові відходи. Рідкі залишки передати на місце збору шкідливих відходів. |
| Об'єм/маса | 0, 8 кг - 2,5 кг |