I Nordens Färg. В цвете Севера

AURA

Aura Dekor Struktur

Структурная краска для фасадов и интерьеров

- ✓ Наносится валиком
- ✓ Создает четко выраженный рисунок
- ✓ Образует стойкое к атмосферным и механическим воздействиям покрытие

Описание	
Свойства	Готовая к применения структурная акрилатная краска для фасадов и интерьеров. ✓ Образует матовое рельефное покрытие, стойкое к атмосферным и механическим воздействиям. ✓ Легко раскатывается. ✓ Имеет хорошую адгезию к основанию. ✓ Обладает хорошими водоотталкивающими свойствами и паропроницаемостью. ✓ Хорошо укрывает поверхность, перекрывая неровности. ✓ При нанесении валиком создает характерный четко выраженный рисунок. ✓ Подходит для моделирования – после нанесения валиком требуемый вид рисунка легко доработать другими инструментами. ✓ Вид покрытия зависит от способа нанесения. ✓ Содержит минимальное количество летучих органических растворителей, не выделяет вредных для здоровья веществ.
Назначение	Создание декоративно-защитного покрытия фасадов и интерьеров.
Типы поверхностей для нанесения	Бетон, легкий бетон, прочная цементно-известковая штукатурка, асбоцемент, силикатный кирпич, гипсокартон.
Стандарты качества	Краски-основы для системы колеровки Eskarocolor – это четко выверенная рецептура, постоянство количественного и качественного состава, а также исключительная точность фасовки.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию краски к основанию (высолы, пыль, жиры, смазочные масла, пр.), тщательно удалить. Трещины и выбоины расшить и заделать подходящим ремонтным раствором или шпатлевкой. Пористые или пылящие поверхности перед окраской обработать грунтовкой ТМ Aura или ТМ Eskaro. Металлические части обработать антикоррозийной грунтовкой. Поверхность, ранее окрашенную эмалевой или масляной краской, зашкурить до матовости, очистить от отслаивающегося покрытия и образовавшейся пыли. Свежие известково-цементные поверхности следует выдержать перед окрашиванием не менее одного месяца (в противном случае на окрашенной поверхности возможно появление «белесых» пятен, частичное выцветание колера краски, меление, разрушение и отслоение лакокрасочной пленки). Места на фасаде, пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно очищены

ТОВ "ЕСКАРО ІНДАСТРІ"
Украина, 67663, Одесская область,
Беляевский район, 21 км Объездной дороги М 05-01.
Тел: +38 (048) 707-01-20 (21)
www.eskaro.com, www.eskaro.ua

Предприятие входит в состав холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

eskaro

	механически и обработаны средством ТМ Eskaro BIOTOL (или ТМ Aura Antiskimmel) и высушены. Для снижения расхода и увеличения укрывистости краски Aura Dekor Struktur рекомендуется перед окрашиванием нанести 1 слой грунтовочного материала: внутри помещений - краску Aura Mattlatex, на фасаде – краску Aura Fasad Expo или адгезионную грунтовку Aura Dekor Grund. При использовании тонированной краски Aura Dekor Struktur рекомендуется затонировать грунтовочный материал в цвет финишного покрытия.
Нанесение	Перед применением перемешать. Перед покраской больших площадей тонированной краской смешать достаточное количество краски в одной ёмкости. На большую площадь краску наносить одинаковым инструментом и одинаковым способом – для того чтобы избежать визуального эффекта различия цветовых оттенков (наличия «пятен») на разных участках поверхности. На смежные участки поверхности краску наносить методом «мокрым по мокрому». Краска обладает возможностью создания структурных поверхностей разной толщины. Вид (рельефность) рисунка и общая толщина слоя структурной краски зависят от используемых инструментов, способов нанесения краски, желаемого расхода краски, количества наносимых слоев краски. Рекомендуется краску наносить поролоновым, меховым или фактурным валиком. При нанесении валиком тонированного продукта достаточно 1 слоя тонированного грунтовочного материала и 1 слоя структурной краски Aura Dekor Struktur. Допускается применение безвоздушного распылителя (диаметр сопла не менее 2 мм). Для получения декоративной поверхности использовать фактурные валики, кисть, зубчатый шпатель, гладилку и другие инструменты в течение 10-15 минут после нанесения краски. При декоративной обработке небольших участков краску можно наносить кельмой или шпателем из нержавеющей стали слоем до 2 мм с последующим формированием структурного рисунка различными инструментами. При нанесении распылителем или шпателем расход материала может сильно увеличиться в зависимости от толщины слоя структурной краски и вида (рельефности) рисунка. Открытое время работы с краской - 15 минут. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, материала и основания должны быть не ниже +10°С. Избегать нанесения краски при высокой (выше 30°С) температуре воздуха, под прямыми солнечными лучами, а также во время дождя и тумана без применения специальных пленочных ограждений, ограничивающих влияние атмосферных воздействий.
Уход за окрашенной поверхностью	В течение 3–4 недель с момента нанесения, пока покрытие не приобретет окончательную твердость и износостойкость, обращайтесь с поверхностью осторожно. Для очистки рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (pH до 9). Не используйте органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. Для удаления плесени используйте Biotol и Biotol Spray. Для очистки используйте мягкие губки и тряпки. При необходимости поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой губкой или тряпкой приблизительно через 2 суток после нанесения.
Цвет	Белый.
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor или красителями-красками ТМ Aura в светлые тона (не более 2% по объёму). Вследствие использования в структурной краске натуральных наполнителей возможны незначительные колебания цветового тона, поэтому на смежных поверхностях необходимо использовать материал из одной партии или заранее смешать в одной емкости материалы из разных партий. На полученную фактурную поверхность после полного высыхания для дополнительного декоративного эффекта можно наносить соответствующие водно-дисперсионные материалы (краски, лаки) ТМ Aura, ТМ Eskaro.
Расход	2-3 $м^2$/л (490–740 г/$м^2$) на один слой. Расход зависит от метода нанесения.
Время высыхания	Сухая на поверхности через 2–6 часов в зависимости от толщины слоя при 20°С и относительной влажности воздуха 65%. Полностью сухая для перекрашивания и стойкая к воздействию атмосферных осадков – через 1–2 дня. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Рабочие инструменты	Поролоновый, меховой, структурный валик. Кельма и шпатель из нержавеющей стали и др. Безвоздушный распылитель (диаметр сопла не менее 2 мм).
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Полимерная акриловая дисперсия, пигмент, наполнители, функциональные добавки, вода. UA предельное значение ЛОС для этой продукции (кат. A/1): <30 g/l (г/л). Эта продукция содержит max 1 g/l (г/л) ЛОС.
Дополнительная информация	

Морозостойкость	Не морозостойкая при хранении.
Гарантийный срок хранения	3 года.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 ºС. Беречь от замерзания.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой. Для очистки загрязненной краской поверхности и предметов использовать воду.
Утилизация	Утилизировать как бытовые отходы.
Объем/Масса	2,5 л (3,7 кг) – 10 л (14,8 кг)

Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua

Редакция Технического описания №03 от 06.08.2021.

ТОВ "ЕСКАРО ІНДАСТРІ"
Украина, 67663, Одесская область,
Беляевский район, 21 км Объездной дороги М 05-01.
Тел: +38 (048) 707-01-20 (21)
www.eskaro.com, www.eskaro.ua

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)
eskaro