





GROVER GR 60

Монтажний клей каучуковий загальнобудівельний
бежевий

- ✓ Міцність на зсув 60 кг/см²
 - ✓ Для приміщень з підвищеною вологістю
- Для внутрішніх і зовнішніх робіт



Опис	
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> ✓ На основі синтетичного каучуку. Має чудову адгезію до широкого спектру будівельних матеріалів. Не агресивний до пластиків. ✓ Забезпечує швидку фіксацію склеюваних елементів. ✓ Утворює міцний, довговічний і еластичний шов, стійкий до легких динамічних навантажень. ✓ Стійкий до впливу вологи, хімічних речовин, атмосферних факторів, УФ і старіння. ✓ Має відкритий час для корегування 10-15 хв ✓ Можна фарбувати після висихання.
Призначення	<p>Швидкий і міцний монтаж будівельних конструкцій:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Дерево, ДСП, МДФ, OSB, фанера ✓ Пінополіуретан, пінополістирол ✓ ПВХ, полікарбонат, поліетилен, поліпропілен ✓ Бетон, гіпс, цемент, цегла ✓ Штучний камінь, натуральний камінь, керамічна плитка, керамограніт ✓ Скло, оргскло ✓ Чорні метали <p>Для внутрішніх і зовнішніх робіт Для приміщень з підвищеною вологістю</p>
Основа	Синтетичний каучук
Колір	Бежевий

Розчинник	Суміш низькокиплячих вуглеводнів
Вміст твердих речовин	73%
Щільність	1,25±0,03г/см ³
Час повного затвердіння	до 48 годин
Механізм затвердіння	Фізичне затвердіння
Витрата	10-12 погонних метрів клею, якщо діаметр смуги 5-6 мм.
Температура застосування	від +5°C до +30 °C
Термостійкість клеювого шва	від -20°C до +60°C
Фасування	Картридж 300 мл
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Поверхні повинні бути міцними, сухими та чистими. Жирні поверхні обробіть очисником GROVER CLEANER або ацетоном.
Підготовка картриджа	Перед застосуванням герметик зберігайте при кімнатній температурі не менше ніж 12 годин. Вставте картридж у пістолет-аплікатор, відріжте гвинтову головку картриджа над різьбою. Накрутіть наконечник, верхівку наконечника зріжте під кутом 45° відповідно до ширини шва.
Монтаж	Нанесіть клей на приклеювану поверхню зигзагом або невеликими частими точками і протягом 7-10 хвилин встановіть елемент в проектне положення. Зафіксуйте механічно як мінімум на 24 години. Експрес монтаж негабаритних елементів: нанесіть клей на приклеювану поверхню зигзагом або невеликими частими точками, витримайте 3 хвилини. З'єднайте склеювані деталі і відразу роз'єднайте на 2-3 хвилини. Повторно з'єднайте, за потреби додатково зафіксуйте до схоплювання клею. У разі неправильного розташування елементів коректуйте положення, не роз'єднуючи поверхні, а переміщуючи їх. З моменту нанесення клею до остаточної фіксації повинно пройти не більше ніж 10 хвилин.
Швидкість схоплювання	Максимальна міцність шва досягається після повного висихання. Повне висихання відбувається протягом 72 годин, в залежності від умов навколишнього середовища. Не піддавайте великому навантаженню склеювані елементи протягом цього часу.
Очищення інструмента	До затвердіння - уайт-спіритом. Після затвердіння - механічно.
Склад	Каучуки SBS, вуглеводневі смоли, органічні розчинники, мінеральні наповнювачі
Інформація	
Термін зберігання	24 місяці
Умови зберігання	Зберігати в прохолодному, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла та полум'я за температури від + 5°C до +25°C.
Запобіжні заходи	Містить легкий бензин, збагачений воднем, Каніфоль. H218 Займиста тверда речовина. H315 Викликає роздратування шкіри. H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі. H361 імовірно негативно впливає на здатність до дітородіння або на ненароджену дитину. H336 Може викликати сонливість або запаморочення. H373 Може викликати пошкодження органів в результаті тривалого або багаторазового впливу. H304 Може бути смертельним при ковтанні і попаданні в дихальні шляхи. H412 Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками. P102 Зберігати в місці, не доступному для дітей. P102 Тримати подалі від джерел тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритих джерел вогню та інших джерел займання. Не палити. P281 Використовувати засоби індивідуального захисту згідно з приписами. P201 Перед використанням отримати спеціальні інструкції. P308+P313 У ВИПАДКУ впливу або підозри: звернутися за консультацією / допомогою до лікаря. P302+P352 ПРИ ПОПАДАННІ НА ШКІРУ: промити великою кількістю води. P501 Вміст / ємність усувати відповідно до місцевих / регіональних / національних / міжнародних положень.
Утилізація	Залишки продукту та порожню упаковку утилізувати як побутові відходи.
CLP	
Країна походження	Польща