



Granitlakk Aqua

Декоративний лак для каменю

- ✓ Напівматовий
- ✓ Водорозріджуваний
- ✓ Ефект мокрого каменю
- ✓ Захищає від вицвітання



Опис	
Властивості	<p>Водорозріджуваний акриловий лак для декоративно-захисного оздоблення мінеральних поверхонь.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Має гарну адгезію. ✓ Матовий блиск підкреслює красу натурального і штучного каменю. ✓ Створює ефект «мокрого каменю». ✓ Містить віск, який підвищує водовідштовхувальні властивості покриття і забезпечує легкість очищення. ✓ УФ фільтр захищає поверхню від вигорання. ✓ Не тріскається, витримує нагрівання поверхні до 80°C. ✓ Не жовтіє з часом. ✓ Швидко висихає. ✓ Без запаху. <p>Гранично допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа е) 130 г/л. Максимальний вміст ЛОС в продукті <10 г/л</p> <p>Блиск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • напівматовий (близько 30) за EN 13 300. • напівматовий (близько 30) за ISO 2813.
Призначення	<p>Для декоративно-захисної обробки мінеральних поверхонь: елементи фасадів і огорож, фасадної і настінної плитки, облицювання камінів, елементів декору приміщень.</p> <p>Не призначений для обробки горизонтальних основ, що зазнають постійного високого експлуатаційного навантаження (тротуарної плитки, каменю для мощення доріжок), а також для полірованих і глазурованих поверхонь. Не застосовувати для облицювальної цегли з проблемами висолів. Не використовувати на фасадах у разі порушення відсічної гідроізоляції між фундаментом і стінами.</p>
Типи поверхонь під фарбування	Поверхні з природного і штучного каменю, цегли, бетону, клінкеру, штукатурки.
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13 300 - стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і стель всередині приміщень. ✓ ISO 2813 - методики вимірювань параметрів блиску. ✓ ЛОС (леткі органічні сполуки) - вміст у відповідності з директивою Європейського Союзу 2004/42/CE

	✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі стандартом ISO 9001.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні перед фарбуванням	Поверхня повинна бути міцною, сухою й очищеною від висолів, піску, пилу, бруду, олії та жиру. Раніше пофарбовані поверхні необхідно очистити від старого матеріалу, що відшаровується, зачистити наждачним папером і промити водою. Місця, уражені цвільлю або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно і оброблені засобом Biotol E або Biotol Spray, промиті водою і висушені.
Нанесення	Роботи не рекомендується проводити за умов прямого сонячного світла, протягів і підвищеної температури. Ретельно і акуратно (щоб не нагнати пухирців повітря) розмішуйте лак перед застосуванням і під час роботи. Перемішування сприяє отриманню рівномірного блиску лакового покриття під час висихання. Для отримання ефекту «мокрого каменю» на помірно вбираючій поверхні достатньо одного шару лаку. Обробляючи пористі поверхні, через 1-2 години нанести другий шар лаку. За потреби розвести на 25%. Кам'яні поверхні, що піддаються сильним атмосферним впливам або інтенсивному механічному зносу, рекомендується обробляти лаком щорічно.
Догляд за пофарбованою поверхнею	Покриття здобуває остаточну зносостійкість приблизно через 4 тижні - протягом цього часу звертайтеся з поверхнею обережно, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість. За потреби поверхню можна піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після нанесення. Для миття пофарбованої поверхні рекомендуємо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовувати органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки і щітки.
Колір	Білий, після висихання прозорий.
Витрата	8-12 м ² /л. Витрата лаку залежить від типу поверхні.
Розріджувач/розчинник	Вода.
Час висихання	Для другого шару 1-2 години, повне 2-4 години за 20°C і відносної вологості повітря 50%. У разі зниження температури і збільшення вологості час висихання відповідно збільшується.
Робочі інструменти	Пензель, валик
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	Акрилова дисперсія, матова добавка, функціональні добавки, віск, вода.
Додаткова інформація	
Морозостійка	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	2 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій упаковці за температури від +5°C до +30°C. Беретти від морозу і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Згідно з Регламентом про класифікацію, маркування та пакування хімічних речовин та сумішей №1272/2008 (Регламент CLP) дана продукція не класифікується як небезпечна. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Тримати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі промити великою кількістю води. Для очищення забрудненої лаком поверхні і предметів використовувати воду. Для запобігання нещасних випадків рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту з маркувальним знаком CE.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Невикористаний лак утилізувати як звичайний відхід. Чисту, суху упаковку віднести до пункту збору та повторного використання упаковки. Упаковку з-під лаку, сухі та рідкі відходи фарби утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Щільність	1 кг/л.
Об'єм/маса	0,95 л – 2,4 л – 9,5 л