



## Aura Luxpro Remix Aqua 30

Акриловая декоративная эмаль

- ✓ Полуматовая.
- ✓ Водоразбавимая.
- ✓ Быстро высыхает.



Описание	
Свойства	<p>Акриловая декоративная эмаль.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Образует прочное полуматовое покрытие с отличными декоративными характеристиками.</li> <li>✓ Имеет хорошую износостойкость и эластичность.</li> <li>✓ Не растрескивается и не желтеет, выдерживает перепады температур и влажности.</li> <li>✓ Устойчива к многократному мытью и очищению неабразивными моющими средствами.</li> <li>✓ Не обладает остаточной липкостью.</li> <li>✓ Быстро сохнет.</li> <li>✓ Имеет хорошую адгезию к различным типам поверхностей, в том числе к старым алкидным.</li> <li>✓ Тонируется в пастельные (база А), а также в яркие и насыщенные цвета (база TR) по системе Eskarocolor.</li> <li>✓ Окончательную стойкость к мытью покрытие приобретает через 4 недели.</li> <li>✓ Не имеет неприятного запаха.</li> </ul> <p><b>Классификация согласно стандарту ДСТУ EN 13300:2012</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Декорирование.</li> <li>✓ Тип связующего: акриловая смола</li> <li>✓ Полуматовая. Мелкозернистая.</li> <li>✓ Стойкость к мокрому истиранию: 1 класс.</li> <li>✓ Норма укрытия поверхности материалом: 6-10 м<sup>2</sup>/л на однослойное покрытие.</li> </ul>
Назначение	<p>Для декоративно-защитной окраски деревянных и минеральных, а также загрунтованных металлических поверхностей.</p> <p>Не подходит для окраски полов.</p> <p>Эмаль с базой TR используется только в тонированном виде.</p>
Типы поверхностей для нанесения	<p><b>Внутри сухих и влажных помещений:</b></p> <p>Новые или ранее окрашенные (водно-дисперсионными, алкидными, масляно-фталевыми красками) поверхности: деревянные (оконные рамы, двери, плинтусы, элементы декора и т.п.), минеральные (шпатлевка, штукатурка, бетонные основания и</p>

	т.д.), гипсокартон. Загрунтованные или ранее окрашенные (водоразбавимыми эмалями, алкидными и масляно-фталевыми красками) металлические поверхности. Хорошо подходит для окраски оконных откосов, а также загрунтованных или ранее окрашенных радиаторов и элементов систем отопления. <b>Снаружи помещений:</b> Деревянные, минеральные, загрунтованные металлические поверхности.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 класс износостойкости по DIN EN 13300.</li> <li>✓ Содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует Директиве Европейского Союза 2004/42/CE.</li> </ul>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть очищена от отслаивающейся краски, грязи и пыли, ржавчины, обезжирена, сухая. Металлические поверхности загрунтовать соответствующей грунтовкой. Поверхности, ранее окрашенные масляной или алкидной краской, а также блестящие поверхности, обработать наждачной бумагой до матовости. При необходимости неровности поверхности зашпатлевать и загрунтовать соответствующими материалами. Новую древесину загрунтовать соответствующей грунтовкой и отшлифовать наждачной бумагой. Минеральные поверхности и ГКЛ загрунтовать соответствующей грунтовкой.
Нанесение	<p>Перед применением эмаль перемешать. Наносить кистью, валиком в 2-3 слоя, распылителем (включая безвоздушный способ) в 3-4 слоя. Для нанесения распылителем краску можно разбавить водой до рабочей вязкости. Работы проводить при температуре эмали, окружающего воздуха и основания от +10 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Второй (последующий) слой эмали наносить не ранее чем через 5 часов после нанесения предыдущего. Не наносить эмаль под прямыми солнечными лучами, во время тумана, ветра.</p> <p><b>Особенности нанесения базы TR:</b> Эмаль Remix Aqua 30 база TR (бесцветную) использовать только в затонированном (по системе Eskarocolor) виде. Для повышения укрывистости и снижения расхода рекомендуется перед нанесением Remix Aqua 30 база TR поверхность окрасить в 1 слой эмалью Remix Aqua 30 база А (белая), которая затонирована в более светлый оттенок цвета финишного покрытия.</p> <p><b>Внимание!</b> Покрытие приобретает окончательную прочность через 4 недели после нанесения эмали. Покрытие приобретает окончательный цвет после высыхания эмали.</p>
Цвет	Белая (база А), бесцветная (база TR).
Колеровка	Машинная тонировка по системе Eskarocolor в пастельные тона - база А, в яркие и насыщенные тона - база TR. Ручная тонировка красителями-красками ТМ Auga - база А.
Расход	<p>На один слой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при нанесении кистью (валиком): 6-10 м<sup>2</sup>/л,</li> <li>- при нанесении распылителем: до 20 м<sup>2</sup>/л.</li> </ul> <p>Для достижения максимальной прочности и укрывистости пленки эмали общий расход Remix Aqua 30 должен составить 3-5 м<sup>2</sup>/л (без учета грунтовочного слоя для эмали базы TR).</p> <p>Расход эмали зависит от типа и подготовки поверхности, цвета подложки, цвета эмали.</p>
Время высыхания	При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли - 30 минут, до нанесения следующего слоя - 5 часов, полное высыхание – 10 часов. При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая эмаль очищается механически.
Состав	Полимерная акриловая дисперсия, пигмент – диоксид титана (для базы А), воск, специальные наполнители, вода, добавки.
Дополнительная информация	
Морозостойкость	Не замораживать при хранении.
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной герметично закрытой упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C. Не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой. Эмаль является пожаро- и взрывобезопасной.

Утилизация	Остатки высохшей эмали подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Объем/масса	База А: 0,75 л (0,91 кг), 2,5 л (3,2 кг) База TR: 0,7 л (0,77 кг), 2,5 л (2,75 кг)
<p>Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a></p>	
<p>Редакция Технического описания №03 от 28.06.2018.</p>	