



## Aura Gidrofobizator Aqua

Гідрофобізатор універсальний

- ✓ Водовідштовхувальний.
- ✓ Запобігає появі висолів.
- ✓ Підвищує морозостійкість основ.
- ✓ Підвищує теплоізоляційні властивості поверхні.
- ✓ Довготривалий захист.



Опис	
Властивості	<p>Готовий до застосування гідрофобізувальний засіб.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Водовідштовхувальний.</li> <li>✓ Перешкоджає забрудненню поверхні.</li> <li>✓ Стійкий до атмосферних впливів.</li> <li>✓ Запобігає появі висолів.</li> <li>✓ Підвищує теплоізоляційні властивості обробленої поверхні. Запобігає утворенню внутрішніх мікротріщин в мінеральних основах.</li> <li>✓ Підвищує морозостійкість цементно-піщаних і бетонних основ.</li> <li>✓ Лугостійкий, можлива обробка свіжих цементних основ.</li> <li>✓ Може використовуватися для зимової консервації оштукатурених фасадів.</li> <li>✓ Підвищує термін служби оздоблювальних матеріалів і будівельних конструкцій.</li> <li>✓ Під час експлуатації не змивається.</li> <li>✓ Безбарвний, прозорий або злегка каламутний.</li> <li>✓ Не змінює і зберігає зовнішній вигляд (бліск і колір) обробленої поверхні.</li> <li>✓ Стійкий до побутових мийних засобів.</li> <li>✓ Знижує можливість появи мікрофлори (цвілі, моху, лишайників і водоростей) на поверхні.</li> <li>✓ Добре проникає в гігроскопічні (вбираючі) поверхні.</li> <li>✓ На основі водорозріджуваних кремнійорганічних сполук.</li> <li>✓ Паропроникний, газопроникний.</li> <li>✓ Можливо подальше нанесення водно-дисперсійних матеріалів (ґрунтовки, фарби, штукатурки) на оброблену гідрофобізатором поверхню (через 6 місяців після нанесення).</li> <li>✓ Гідрофобний ефект проявляється після повного висихання обробленої поверхні та зберігається тривалий час.</li> <li>✓ Термін дії гідрофобного ефекту зменшується при сильному механічному руйнуванні верхнього шару обробленої поверхні.</li> </ul> <p><b>AURA Gidrofobizator Aqua</b> не призначений: для зміцнення поверхні як ґрунтувальний матеріал, для улаштування відсічної гідроізоляції, для гідроізоляції підвальних приміщень, для гідроізоляції від ґрунтової вологи, для гідроізоляції від просочуваних або поверхневих вод, для</p>

	гідроізоляції від води під тиском.
Призначення	Склад для поверхневої гідрофобізації вбираючих (гігроскопічних) основ: мінеральних поверхонь всіх типів, штукатурок, поверхонь, пофарбованих фасадними водно-дисперсійними структурними і «гладкими» фарбами. Готовий до застосування. Основне призначення: фінішна обробка основ для надання їм водовідштовхувальних властивостей. Може використовуватися для зимової консервації ошукатурених фасадів. Для зовнішніх і внутрішніх робіт.
Типи поверхонь для нанесення	Бетон, газобетон, пінобетон, керамзитобетон, цементно-піщана штукатурка (у тому числі декоративна штукатурка), піщаник, мармур, вапняк, гіпс, туф, ракушняк, а також інші штучні і природні оздоблювальні камені; азобцемент, цементно-стружкова плита, шлакоблок, цегла (облицювальна, силікатна, клінкерна, «обпалена червона»), тротуарна плитка, шифер, черепиця, штукатурки на полімерній (акриловій) основі, фасадні водно-дисперсійні структурні та «гладкі» фарби.
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути міцною, сухою і чистою. Забруднення, відшарування, неміцні ділянки основи, що обсипаються, а також речовини, що зменшують проникнення в основу (пил, жири, мастила тощо), ретельно видалити. За наявності на поверхні висолів видалити їх механічно або за допомогою спеціальних засобів. За наявності на поверхні мікрофлори (цивль, мох, лишайники і водорості) видалити її механічно, а потім обробити спеціальним протицілевим засобом (наприклад, Eskaro Biitol або Aura Antiskimmel). Тріщини і вибоїни розширити і закрити відповідним ремонтним розчином або шпаклівкою. Для зміцнення неміцної мінеральної основи рекомендується її обробити водно-дисперсійною акриловою ґрунтовкою ТМ AURA або ТМ Eskaro.
Нанесення	Перед застосуванням перемішати. При зберіганні допускається випадання невеликого нерозчинного осаду, який не знижує дії активної гідрофобізувальної речовини. Наносити валиком, пензлем або методом розпилення. Поверхні обробляти до повного насыщення методом «мокрим по мокрому». Під час обробки не допускати утворення калюж, патьоків та крапель. Надлишки видалити ганчіркою. Повторна обробка по висохлому шару гідрофобізатора може привести до появи нальоту білого кольору. Роботи проводити за температури навколошнього повітря та основи від +5°C до +30°C. Рекомендується попередньо перевірити дію гідрофобізатора на сумісність з основою та ефективність обробки на невеликій ділянці в невідповідальному місці. <b>Увага!</b> Забороняється проводити роботи під час дощу, туману, паморозі, сильного вітру, а також під прямими сонячними променями. У разі попадання гідрофобізатора на рослини він може їх пошкодити. За наявності поблизу оброблюваної поверхні рослин, а також скла (чи глазурованої плитки), пластику, алюмінію і більшості металів - їх перед обробкою поверхні необхідно захистити (наприклад, укрити плівкою). У випадку попадання гідрофобізатора на такі поверхні їх відразу ж необхідно промити великою кількістю води.
Колір	Безбарвний, прозорий або злегка каламутний. Після висихання прозорий. При зберіганні допускається випадання невеликої кількості нерозчинного осаду, наявність якого не погіршує якість гідрофобізувального засобу.
Витрата	Витрата залежить від вбираючої здатності (гігроскопічності) оброблюваної поверхні. Чим гірше оброблюваний матеріал вбирає гідрофобізатор, тим витрата його буде менше, і навпаки. При обробці шорсткої поверхні витрата збільшується, оскільки збільшується площа оброблюваної поверхні. Приблизна витрата для деяких матеріалів: 5 л/м <sup>2</sup> – для бетону і погано вбираючої клінкерної цегли; 2 м <sup>2</sup> /л – для силікатної цегли; 1-1,5 л/м <sup>2</sup> – для мінеральних штукатурок, газобетону, гігроскопічної облицювальної цегли. Реальну витрату необхідно перевіряти експериментально шляхом пробної обробки поверхні на об'єкті.
Час висихання	Гідрофобний ефект досягається після повного висихання обробленої поверхні. Максимальні водовідштовхувальні здібності досягаються через 24 години після висихання.
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою
Склад	Розчин кремнійорганічних сполук, вода, функціональні добавки.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці при температурі від +5°C до +35 С. Берегти від морозу і прямих сонячних променів.
	H315. Спричиняє подразнення шкіри. H319. Спричиняє серйозне подразнення очей. H332.

Небезпечні чинники під час роботи з матеріалом. Запобіжні заходи	Шкідливо в разі вдихання. Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Р102. Тримати в місці недоступному для дітей. Р301 + Р330 + Р331. У разі ковтання: прополоскати рот, не викликати блювоту. Р303 + Р361 + Р353. У разі контакту зі шкірою (або волоссям): негайно зняти весь забруднений одяг, промити шкіру водою/під душем. Р304 + Р340. У разі вдихання аерозолю: винести потерпілого на свіже повітря й забезпечити йому повний спокій у зручному для дихання положенні. Р305 + Р351 + Р338. У разі попадання в очі: обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо ви користуєтесь ними і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей. Р310. Негайно звернутися в токсикологічний центр або до лікаря. Для нейтралізації дії засобу використовувати столовий оцет. Засіб пожежо- і вибухобезпечний.
Утилізація	Залишки рідкого гідрофобізатора здати в місця зберігання шкідливих відходів. Залишки висохлого гідрофобізатора і тара підлягають утилізації як побутове сміття.
Об'єм	5 л – 10 л
Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтуються на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевірити продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням. Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> .	
Редакція Технічного опису №05 від 19.03.2021.	