



Aura Fixtur

Средство для замешивания затирки для швов

- ✓ Используется вместо воды



Описание	
Свойства	<p>Средство для замешивания затирки для швов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Готовое к применению. ✓ Используется вместо воды для приготовления раствора цементной затирки. ✓ Улучшает эластичность и адгезию раствора затирки. ✓ Улучшает эксплуатационные и механические свойства затирочного шва. ✓ Уплотняет шов, снижает его пористость и повышает водоотталкивание. ✓ Увеличивает атмосферостойкость и срок службы затирочного шва. ✓ Устойчивое к щелочи. ✓ Снижает вероятность образования высолов, появления и роста плесени (грибка, мха). ✓ Не изменяет цвет затирки. ✓ Поддерживает стабильность цвета затирки. ✓ Повышает стойкость против вымывания цвета затирки. ✓ Не ухудшает паропроницаемость. ✓ Возможно последующее нанесение гидрофобизирующих средств. ✓ Не содержит органических растворителей. ✓ Без запаха. ✓ Для наружных и внутренних работ. ✓ Не пригодно на объектах, постоянно находящихся под водой (напр. бассейны).
Назначение	<p>Специальный водный раствор латекса для улучшения прочности, адгезии, эластичности, влагостойкости, атмосферостойкости цементных затирок для швов. Особенно рекомендуется для поверхностей, которые подвержены повышенному механическому износу и атмосферному воздействию. Щелочестойкое. Для наружных и внутренних работ.</p>
Типы материалов	<p>Для всех типов цементных затирок (для швов облицовочной плитки), которые</p>

	затворяются водой.
Стандарты качества	
Технические характеристики	
Применение	<p>Перемешать. Aura Fixtur использовать вместо воды для приготовления затирки. Добавить сухой цементный порошок затирки для швов в средство Aura Fixtur согласно пропорциям указанным производителем затирки. Приготовление (перемешивание) раствора осуществлять согласно рекомендациям производителя затирки. Рекомендуется перемешивать затирку дрелью на малых оборотах насадкой (венчиком) для сухих смесей. Заделку швов выполнять согласно инструкции по применению производителя затирки. Температура применения Aura Fixtur от +5 °C до +30 °C.</p> <p>Неглазурованные, матовые и пористые плитки перед заделкой швов необходимо смочить водой. Рекомендуется на небольшом участке проверить качество их очистки от излишков затирки.</p>
Цвет	Белый. После высыхания бесцветный, прозрачный.
Разбавитель	Вода.
Расход	<p>Зависит от рекомендаций производителя затирки. От 0,2 л до 0,35 л на 1 кг сухого порошка затирки. Если при первичном перемешивании раствор затирки получается слишком «сухим» и не вымешивается, то для достижения его рабочей вязкости необходимо увеличить количество Aura Fixtur до 5%.</p> <p>Внимание! Чрезмерное увеличение количества средства Aura Fixtur может привести к усадке шва.</p>
Время высыхания	<p>Согласно инструкции по применению производителя затирки.</p> <p>Средство Aura Fixtur может сократить открытое время работ с затиркой.</p> <p>Не изменяет время полного высыхания затирки.</p>
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть теплой водой с мылом.
Состав	Специальная щелочестойкая латексная дисперсия.
Дополнительная информация	
Морозостойкость	Не замораживать при хранении.
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной герметично закрытой таре при температуре от +5 °C до +35 °C. Не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Aura Fixtur пожаро- и взрывобезопасно.
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоемы, на грунт. Остатки высохшего средства подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Объем/масса	0,33 л (0,33 кг) - 1 л (1 кг)
<p>Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua</p>	
Редакция Технического описания №03 от 25.06.2018.	