



Aura Mattlatex

Моющаяся краска для потолков и стен

- ✓ Экономна в расходе
- ✓ Гладкая поверхность



Описание	
Свойства	<p>Матовая водно-дисперсионная моющаяся краска для потолков и стен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Имеет высокую адгезию (прилипание к основанию), легко наносится, хорошо укрывает (база А). ✓ Быстро сохнет. ✓ После высыхания образует прочное, стойкое к мокрому истиранию покрытие. ✓ Краска паропроницаема, не препятствует естественному дыханию поверхностей. ✓ Экономна в расходе. ✓ Тонируется по системе Eskarocolor. ✓ Окончательную стойкость к мокрому истиранию покрытие приобретает через 3-4 недели.
Назначение	Для окрашивания потолков и стен внутри жилых и административных помещений. Для внутренних работ.
Типы поверхностей для нанесения	По новым или ранее окрашенным водно-дисперсионными красками минеральным основаниям - бетону, силикатному кирпичу, заштатлеваным или оштукатуренным поверхностям, а также гипсокартону, древесным материалам, стеклообоям и пр.
Стандарты качества	<p>КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ДСТУ EN 13300:2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Декорирование. ✓ Тип связующего: сополимерная акриловая смола. ✓ Матовая. ✓ Мелкозернистая. ✓ Стойкость к мокрому истиранию: 3 класс.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемое основание должно быть сухим, очищенным от пыли, жирных пятен и других загрязнений. Сильно загрязненные поверхности следует очистить 3–5% раствором питьевой соды, промыть водой и высушить. Ранее окрашенные масляной краской или эмалью поверхности очистить от отслаивающегося покрытия, обработать наждачной бумагой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Старую меловую побелку следует

	полностью удалить. Неровности, выбоины и трещины следует выровнять акриловой шпатлевкой, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать водно-дисперсионной акриловой грунтовкой TM Aura или TM Eskaro.
Нанесение	<p>Перед применением краску тщательно перемешать.</p> <p>Использование базы А (база А – белая): Наносить валиком, кистью или распылителем (включая безвоздушный способ) в два слоя. Для грунтования основания краску рекомендуется разбавить водой не более чем 10% по объёму. Второй слой наносить без разбавления. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5°C и не выше +30°C. Второй слой краски наносить через 2 часа после нанесения первого.</p> <p>Использование базы TR: базу TR (бесцветную) краски использовать только в затонированном (по системе Eskarocolor) виде. Затонированную краску TR-базы не разбавлять. Перед нанесением базы TR поверхность окрасить в 1 слой краской Aura Mattlatex база А (белая), которая затонирована в более светлый оттенок цвета финишного покрытия. Затонированную базу TR краски наносить в 2-4 слоя. Количество слоев зависит от цвета. Так, для насыщенных красных, оранжевых, желтых, салатовых цветов может потребоваться нанесение 4-х слоев. Не рекомендуется наносить краску базы TR с помощью кисти, так как могут оставаться полосы от кисти, которые после высыхания могут иметь более темный оттенок.</p> <p>Для окраски больших площадей тонированной краской рекомендуется использовать краску из одной партии производства. При наличии тонированной краски из разных партий производства рекомендуется их предварительно смешать в одной емкости.</p> <p>Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после высыхания краски.</p>
Цвет	Белая (База А). Бесцветная (База TR).
Колеровка	Более 16500 оттенков, насыщенные и пастельные тона. Машинная тонировка по системе Eskarocolor: база А и TR. Водоразбавимыми красителями-красками TM AURA: база А.
Расход	База А: 8-11 м ² /л на один слой. База TR: 8 м ² /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности.
Время высыхания	1-2 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50%.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Вода, сополимерная акриловая дисперсия, пигменты (для базы А), наполнители, добавки. УА предельное значение ЛОС для этой продукции (кат. А / 1): <30 г / л Эта продукция содержит max 10 г / л ЛОС.
Дополнительная информация	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	3 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой. Краска является пожаро- и взрывобезопасной.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Объем/масса	База А: 1л (1,47кг) - 2,5л (3,7кг) - 5л (7,4кг) - 10л (14,8кг) - 20л (29,6кг) База TR: 0,9л (1,32кг) - 2,25л (3,29кг) - 9л (13,2кг)
<p>Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua</p>	
Редакция Технического описания №02 от 28.08.2017.	

ТОВ "ЕСКАРО ІНДАСТРІ"
Україна, 67663, Одеська область,
Беявський район, 21 км Об'їздної дороги М 05-01.
Тел: +38 (048) 707-01-20 (21)
www.eskaro.com, www.eskaro.ua

Предприємство входить в склад
холдингу Eskaro Group AB (Sweden)

